

Beskrivelse

Effektivt middel til afrensning af belægninger og misfarvninger på de fleste malede og umalede overflader. Anvendes med eller uden efterfølgende malebehandling.

Behandling

De misfarvede og belagte områder påføres ufortyndet Micronil 126. Efter et par timer til et døgn afvaskes med vand og stiv børste. Ved kraftigt angrebne områder kan behandlingen med fordel gentages. Inden videre behandling skylles overfladen grundigt med vand.

Afrensning skal ske efter gældende foreskrifter.

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Brugsklar: Arbejdstøj, latexhandsker og beskyttelsesbriller.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Benzalkoniumchlorid-opløsning

MBK-Type: Afrensningsmidler

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: Ca. 4 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 2-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, børste eller lavtrykssprøjte

Mal-Kode: 00-3 (1993)

