

# Minera Universal

En fyldig og udjævnende diffusionsåben mellemstrygningsmaling.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Beton, letbeton, velforankret puds, tegl, fibercementplader m.m.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fyldig og strukturgivende</li> <li>■ Revnedækkende</li> <li>■ Diffusionsåben Sd-værdi 0,05</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	8 kg 22 kg
Farver	Hvid Kan også tones i lyse farver
Glansgrad	Helmat
Opbevaring	Frostfrit
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Anvendes som udjævnende og revnedækkende behandling før slutmaling med AmphiSilan-W-pudsmaling eller Sylitol-facadmaling.</p> <p>Til maling af velforankrede, tidligere malede underlag samt facader og konstruktioner af beton, letbeton, velforankret puds, tegl, fibercementplader m.m.</p> <p>Før malingen kan påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og dårligt bundne overflader grundes med AmphiSilan Djupegrund LF. eller Sylitol Koncentrat 111</p> <p>Minera Universal kan spædes op til 5 % med vand alt efter, hvilken konsistens der ønskes. Strukturen bestemmes af, hvilken pensel eller rulle samt teknik, der anvendes.</p> <p>Minera Universal må ikke anvendes på vandrette overflader, der udsættes for stor vandbelastning.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	2-3 m <sup>2</sup> /kg Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.



Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8°C på underlag, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel eller rulle.
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere. Ætser glas og metal.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.