

Beskrivelse

Alkydoliemaling med højt indhold af krystalinsk grafit.

Fremtræder med en stofflighed, som gør den velegnet til restaureringsarbejde og lignende.

Udendørs som mellem- og færdigmaling i rusthindrende systemer. Giver fin barriere virkning mod indtrængning af vand.

Behandling

Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust. Sandblæsning til Sa. 2½ anbefales. 2-3 gange rusthindrende grundmaling påføres inden færdigmaling med Grafital 350. Optimal beskyttelse ved total tør lagtykkelse på 160-200 mym. Tidligere malet overflade renses, plettes og fuldstryges med rusthindrende grundmaling. Herefter påføres 2 lag Grafital 350.

For at hindre afsmitning fra grafit kan der lakeres ovenpå med mat urethanalkyd lak, dette vil dog ændre den reducere den metaliske effekt.

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Som følge af produktets metaliske udseende er reparation meget vanskeligt og bør udføres til naturlige skel. Ved rullepåføring bør man være meget omhyggelig og afsluttende altid rulle samme vej. Bedste resultat opnåes ved at sprøjte malingen på.

Produktets bindemiddel sammensætning gør at den fremstår med en relativ blød film/overflade efter optørring. Man må af denne grund påregne trykmærker ved håndtering af store emner efter færdigmaling..

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	19-21			Ingen

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydolie

MBK-Type: Alkydoliemaling

Glans:

Vol. tørstof: Ca. 49%

Kulør: Grafitgrå 209

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Terpentin

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 2-1 (1993)



350 Grafital Alkydoliemaling



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S