

Beskrivelse

Grundingsolie baseret planteolie og alkyd med tilsætning af aktive stoffer mod mug og skimmel. Produktet har god indtrængningsevne og er velegnet til grunding af udvendige døre, vinduer, facadebeklædning udhængsbrædder o.lign.

Behandling

Træet skal være rent og fast og bæredygtigt. Træfugten bør ikke overstige 15% RF. Evt. harpiks bortskræbes og eftertørres med egnet fortynder. Begroning behandles med Micronil, hvorefter Trægrunder 500 påføres, hvor der er indtagning, Bemærk at endetræ er særligt sugende og bør derfor påføres ekstra omhyggeligt.

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.
Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.
Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Produktet indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild, brugt værktøj og klude opbevares i lukket beholder og destrueres.

Tekniske data

Bindemiddel: Planteolie og alkyd

MBK-Type:

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Klar

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynder: Terpentin

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indtagning

Værktøj: Pensel, dypning

Mal-Kode: 2-1 (1993)

