

Beskrivelse

Traditionel tørrende træolie til nybehandling og vedligehold af træterrasser, havemøbler og lign. i trykimprægneret træ og ædle træsorter.

Træolien har en god indtrængning i træet og skaber en vandafvisende overflade som stabiliserer og modvirker svindrevner i træet.

Indeholder special vandafvisende voks samt aktivt UV-filter mod solens skadelige stråler.

Til udendørs træoverflader af tropiske træsorter f.eks. Meranti, Sipo, Iroko m.fl., samt f.eks. eg, cedertræ og imprægneret fyrre-, gran- og lærketræ til udendørs beklædninger, havemøbler, træfliser, carporte, udhuse o. lign. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning. Bør ikke anvendes indendørs.

Behandling

Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Underlaget skal endvidere være sugende og uden tidligere behandlinger af lak, maling og lign.

Vejrbidt træ såsom gran, fyr og lærketræ rengøres med Træfrisker 127 jævnfør brugsanvisningen.

Vejrbidt ædeltræ såsom teak, mahogny og lign. slibes til frisk træ.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen.

Træolien påføres med svamp, pensel eller rulle. Behandlingen gentages til træet fremstår ensartet og mættet.

Overskydende olie aftørres med en klud således, at der ikke dannes laklag.

Genbehandling normalt 1-2 gange årligt eller efter behov.

Meget olieholdige træsorter som f.eks. teak og iroko bør affedtes ved aftørring af overfladen med mineralsk terpentin inden behandlingen med træolie

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Produktet bør ikke anvendes uden tilsætning af pigment.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydolie

MBK-Type: Træolie

Glans:

Vol. tørstof: Ca. 19%

Kulør: Farveløs og teak

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved 20 °C og 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, klud eller svamp

Mal-Kode: 2-1 (1993)

