

# Carat Oliemaling

Selvrensende maling til træfacader.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Træoverflader udendørs. Carat giver en elastisk og fleksibel overflade, der gør den mindre egnet til f. eks. døre og havemøbler.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selvrensende</li> <li>■ God indtrængning i træet</li> <li>■ Giver en meget robust overflade</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	1 liter 3 liter 10 liter
Farver	Hvid/Basis 1 Basis 2 Basis 3 Sort Indgår i toningssystem
Glansgrad	30, halvblank
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Specialmodificeret alkydemulsion/acrylat
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.  MAL-kode: 0-3 (1993)

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Carat Oliemaling gør malingen mere enkel, da der kræves færre behandlinger på nyt træ. Den har meget god indtrængning i træet, samtidig med at den giver en robust og slidstærk overflade. Det høje tørstofindhold medfører god dækningsevne med en meget god kantdækning. Carat Oliemaling er primært beregnet til maling af facader af træ.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, max 16% fugt, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p>
------------------------	---



	<p>Nye træoverflader behandles med Grundingsolie mod råd og svamp på udsatte steder som endetræ, sømhuller, revner mm. Carat Oliemalings gode indtrængningsevne i træet medfører at grundmalingsmomentet forsvinder, og 2 gange med Carat Oliemaling er nok til færdigstrygning.</p> <p>Tidligere malede overflader renses med facaderens, skræbes, og males derefter med Carat Oliemaling.</p>
Fortynding	Vand
Dækkeevne	4-5 m <sup>2</sup> /liter på saveede overflader 5-6 m <sup>2</sup> /liter på høvlede, glatte overflader
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +10 °C på overflader, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	Støvtør 2 timer Kan overmales efter: 10 timer Gennemtørret: flere døgn (Tørretid ved +23 °C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal denne efterstryges med pensel.
	<p><b>Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:</b>  Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315  Sprøjtetryk: 150-180 bar  Sprøjtevinkel: Valgfri  Fortynding: Vand</p>
Rengøring af værktøj	Vand / penselrens
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand eller penselrens.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.