

Beskrivelse

Urethanalkyd til svagt belastede gulve af beton, træ og jern.

Behandling

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Bør ikke anvendes til nye betongulve. Gamle betongulve og trægulve grundes med 601 fortyndet med ca. 20% terpentin. Jern skal være forsvarligt behandlet med rusthindrende grunder. Tilsmudsede og tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør datablad. Blanke flader slibes til ensartet ruhed inden 2 gange færdigmaling med Betongulvmaling 601.

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Ved genbehandlingsinterval på mere end 5 døgn skal der mellemslibes for at sikre vedhæftning.

Fugtindholdet i betongulve skal være under 4% og trægulve 8 +/-3%.

Tekniske data

Bindemiddel: Urethanalkyd/Alkyd

MBK-Type: Urethanalkydgulvmaling

Glans: Ca. 40 halvblank

Vol. tørstof: Ca. 54%

Kulør: Silkegrå 203

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved 20 °C og 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Terpentin

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel og rulle

Mal-Kode: 2-1 (1993)

