

Beskrivelse

Acryl mellemmalning med gode arbejdssegenskaber og fin sammenflydning.

Anvendes indendørs som mellemmalning i acryl- og alkydsystemer. Hæfter fortrinligt på de fleste underlag såsom pvc, melamin samt alkydmalinger.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og løstsiddende materiale fjernes.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ og spartlinger grundes med Alkyd Primer 723.

Efter grundig forberedelse påføres en til to gange Supergrund 726, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med eksempelvis Pari-Dan eller PU Emaille.

Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. klargøring ved slibning, evt. spartling, mellemstrygning med Supergrund 726 inden færdigmaling.

Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

Ved slutbehandling med mørke kulører bør mellemmalningen tones ind herefter.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Plastmellemmalning / Acrylplastmellemmalning

Glans: Ca. 3 helmat

Vol. tørstof: Ca. 40%

Kulør: Hvid samt grundtoninger

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyning: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)

